

L'Olio 100%

Finitura olio-cera per parquet esente da solventi

L'Olio 100% è una miscela pronto uso di oli impregnanti e cere ad elevate prestazioni, indicata per il trattamento di finitura in interno di parquet e superfici legnose in generale, utilizzabile anche con macchine oliatrici.

L'assenza di solventi permette di ottenere rapidamente un aspetto superficiale pieno e caldo, senza influenzare la facilità di stesura.

L'Olio 100% non contiene siccativi a base di piombo e cobalto, ciononostante asciuga in tempi relativamente brevi, dando al legno trattato una elevata protezione verso l'acqua e i normali prodotti di uso domestico.

Disponibile in 9 tinte legno e in numerose tinte speciali.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Liquido
Densità	0,950 – 0,990 kg/l
Viscosità	60 – 70" coppa Ford n° 4
Distribuzione dopo stesura	Entro 15 – 20 minuti
Secco al tatto	6 – 8 ore
Lucidatura	24 ore
Resa	35 – 40 m ² /litro
Temperatura di applicazione	> 10 °C
Conservazione	12 mesi in confezione originale sigillata a temperatura > 10 °C
Contenuto VOC	35 g/l
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con Diluente RMD 91 o Green Cleaner
Confezioni disponibili	Barattoli da 1 litro; barattoli da 2,5 litri (solo neutro)

Modalità di applicazione

Levigare il legno come di consueto, procedere quindi alla stuccatura con Lega Stucco RS/A, Lega Stucco RS/20 o Idrostucco RS/30. Completare il ciclo di levigatura con abrasivi di grana 100 – 120. Sconsigliamo di utilizzare abrasivi di grana più fine che porterebbero a una superficie troppo chiusa con ridotta capacità di assorbimento. Pulire accuratamente le superfici prima di applicare il prodotto.

Per ottenere una colorazione più intensa e migliorare la morbidezza al tatto della finitura è possibile, prima del trattamento di impregnazione, passare sulla superficie di legno un panno inumidito ben strizzato e, una volta asciutto, carteggiare la superficie con monospazzola e retina abrasiva grana 100 – 120. Alla fine della preparazione il legno deve risultare: pulito, asciutto e privo di qualsiasi residuo di precedenti verniciature o altri trattamenti.

Mescolare accuratamente L'Olio 100% prima dell'uso. Stendere il prodotto con una spatola, quindi distribuire uniformemente il prodotto entro 15 – 20 minuti dalla stesura utilizzando una monospazzola dotata di disco verde o rosso. Questo passaggio è molto importante, serve a distribuire uniformemente l'olio ed evitare eccessi di prodotto. È bene ricordare che i trattamenti a olio sono dei trattamenti di impregnazione. Dopo completa essiccazione, normalmente 24 ore, è possibile lucidare la superficie con monospazzola e pad bianco per ottenere un maggiore effetto di morbidezza al tatto. Normalmente è sufficiente una sola mano di prodotto.

Prima della messa in esercizio del pavimento consigliamo di effettuare un trattamento con il nostro protettivo idrorepellente IRO per migliorare la resistenza all'acqua della superficie.

È possibile incrementare ulteriormente le caratteristiche de L'Olio 100% aggiungendo il reticolante Oil Linker, viene migliorata la resistenza all'acqua e ai prodotti di uso domestico. Oil Linker non varia il colore e l'aspetto dell'olio a cui è aggiunto. I tempi di essiccazione rimangono inalterati. L'Olio 100% additivato con Oil Linker ha un tempo di utilizzo di circa 8 ore.



Vernici &
Finiture

L'Olio 100%

Certificazioni

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Manutenzione

Per la pulizia dei pavimenti trattati con L'Olio 100% consigliamo di usare il nostro sapone Deteroil. Periodicamente per ravvivare la superficie è possibile utilizzare la nostra cera Lux, disponibile nelle versioni lucida e opaca. In alternativa è possibile ripetere il trattamento con IRO.

Raccomandiamo di attendere almeno 20 giorni dalla stesura de L'Olio 100% prima di effettuare qualsiasi intervento di lavaggio o manutenzione.

Per la riparazione di graffi o piccole zone usurate di pavimento è possibile utilizzare lo stesso olio impiegato per il trattamento; dopo un lavaggio con Deteroil, carteggiare leggermente con carta abrasiva fine la zona da ritoccare e applicare uno strato sottile di olio con uno straccio cercando di sfumare in maniera uniforme. Dopo essiccazione completa lucidare con un panno morbido.

Note

Non applicare Olio 100% su vecchie vernici, fondi nitro o altro, ma esclusivamente su legno perfettamente levigato.

Applicare sempre le quantità consigliate, non eccedere, un eccesso di prodotto può portare a una finitura debole e appiccicosa.

Legni molto oleosi come teak, iroko e ulivo possono rallentare notevolmente l'essiccazione, anche di diversi giorni.

Alta umidità, basse temperature e legni molto resinosi possono rallentare l'essiccazione dell'olio.

Quando si utilizza la versione colorata si consiglia di effettuare sempre prove preliminari del ciclo di coloritura sul legno da trattare per valutare l'effetto finale.

Nel caso fosse permesso utilizzare anche prodotti a solvente è possibile sostituire IRO con il Reflex B12 polish lucidabile a base di cere naturali.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Attenzione: stracci, panni e spugne imbevuti di prodotto possono incendiarsi per autocombustione: Bagnarli abbondantemente con acqua prima di smaltirli in conformità alla legislazione vigente.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 6 del 15-01-2019.
Questa scheda annulla e
sostituisce le precedenti.



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com