

Fullgap

Sigillante acrilico a base acqua

Fullgap è un sigillante a base di poliacrilati, sovraverniciabile, esente da siliconi, caratterizzato da un elevato potere adesivo e resistenza all'acqua. Grazie alla sua elasticità può essere impiegato nella sigillatura di giunti e fessure nel parquet (giunti perimetrali, battiscopa ecc.), legno in generale ed in tutti i materiali porosi usati in edilizia. Può essere applicato anche su superfici umide ma non bagnate. Ideale per la sigillatura in interno di giunti tra elementi di costruzione soggetti a sollecitazioni medie. Una volta asciutto è sovraverniciabile. Disponibile nei colori: bianco, acero, rovere, doussié/ciliegio, teak/noce chiaro, wengé, sand oak e grigio (RAL 7040) Solo Per interni.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Pasta tixotropica
Densità	1,440 – 1,460 kg/l
pH	7,5 – 8,0
Tempo aperto	Circa 10 minuti
Sovraverniciatura	Minimo 24 ore
Velocità di indurimento	3 – 5 mm al giorno
Temperatura di applicazione	> 10 °C – Teme il gelo
Conservazione	12 mesi in confezione originale sigillata a temperatura >10 °C
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua
Confezioni disponibili	Cartucce da 310 ml in scatole da 12 pezzi

Applicazione


Le superfici da trattare devono essere asciutte, solide, prive di polvere, grassi, cere o quant'altro possa ostacolare la perfetta adesione del sigillante.

Al momento dell'applicazione inserire la cartuccia all'interno dell'apposita pistola, tagliare l'estremità del beccuccio con un'inclinazione di circa 45° ed applicare. Durante l'applicazione mantenere la sezione di estrusione immersa nel cordone di Fullgap in modo da evitare di inglobare aria durante l'operazione.

Una volta applicato, lisciare il giunto con spatola o altro attrezzo idoneo. In caso di ritiro ripetere l'applicazione. Eventuali sbavature possono essere pulite con acqua.

Dopo 24 ore Fullgap può essere levigato e quindi sovraverniciato. Prima della verniciatura verificare la compatibilità con la finitura da adoperare.

Per una indicazione sulla resa consultare la seguente tabella:



	A			
	3 mm	7 mm	10 mm	12 mm
3 mm	33 m	14 m	10 m	8 m
5 mm	20 m	8 m	6 m	5 m
7 mm	14 m	6 m	4 m	4 m
10 mm	10 m	4 m	3 m	2 m

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Adesivi

Fullgap



Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 08 del 19-06-2019. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti.

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com